

ГОСТ 23949—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ НЕПЛАВЯЩИЕСЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва



ГОСТ 23949-80, Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия  
Welding nonconsumable tungsten electrodes. Specifications

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т****ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ  
НЕПЛАВЯЩИЕСЯ****Технические условия**Welding nonconsumable tungsten electrodes.  
Specifications**ГОСТ  
23949—80**МКС 25.160.20  
ОКП 18 5374 0000**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 января 1980 г. № 217 дата введения установлена****с 01.01.81****Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)**

Настоящий стандарт распространяется на электроды из чистого вольфрама и вольфрама с активирующими присадками (двуокиси тория, окисей лантана и иттрия), предназначенные для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (аргон, гелий), а также для плазменных процессов резки, наплавки и напыления.

**1. МАРКИ**

1.1. В зависимости от химического состава электроды должны изготавливаться из вольфрама марок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Марка	Код ОКП	Материал
ЭВЧ	18 5374 1000	Вольфрам чистый
ЭВЛ	18 5374 2000	Вольфрам с присадкой окиси лантана
ЭВИ-1	18 5374 3000	То же
ЭВИ-2	18 5374 4000	» »
ЭВИ-3	18 5374 5000	» »
ЭВТ-15	18 5374 6000	Вольфрам с присадкой двуокиси тория

**2. СОРТАМЕНТ**

2.1. Размеры электродов и предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Сентябрь 2004 г.

© Издательство стандартов, 1980  
© ИПК Издательство стандартов, 2004

мм

Марка	Номинальный диаметр	Предельное отклонение	Длина
ЭВЧ	0,5	$\pm 0,2$	Не менее 3000 в мотках
	1,0; 1,6; 2,0; 2,5	$\pm 0,1$	75 $\pm 1$ ; 150 $\pm 1$ ;
	3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0	$\pm 0,2$	200 $\pm 2$ ; 300 $\pm 2$
ЭВЛ	1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0	$\pm 0,1$	75 $\pm 1$ ; 150 $\pm 1$ ;
	5,0; 6,0; 8,0; 10,0	$\pm 0,2$	200 $\pm 2$ ; 300 $\pm 2$
ЭВИ-1	2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0	$\pm 0,1$	75 $\pm 1$ ; 150 $\pm 1$ ;
	8,0; 10,0	$\pm 0,2$	200 $\pm 2$ ; 300 $\pm 2$
ЭВИ-2 ЭВИ-3	2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0	$\pm 0,15$	75 $\pm 1$ ; 150 $\pm 1$ ; 200 $\pm 2$ ; 300 $\pm 2$
ЭВТ-15	2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0	$\pm 0,15$	75 $\pm 1$ ; 150 $\pm 1$ ; 200 $\pm 2$ ; 300 $\pm 2$

Пример условного обозначения электрода марки ЭВЛ, диаметром 2,0 мм, длиной 150 мм:

*Электрод вольфрамовый ЭВЛ-Ø 2-150 — ГОСТ 23949—80*

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Вольфрамовые электроды должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта из марок чистого вольфрама и вольфрама с активирующими присадками, химический состав которых соответствует указанному в табл. 3.

Таблица 3

Марка электрода	Массовая доля, %					Примеси, не более Алюминий, железо, никель, кремний, кальций, молибден (сумма)
	Вольфрам, не менее	Присадки				
		Окись лантана	Окись иттрия	Двуокись тория	Тантал	
ЭВЧ	99,92	—	—	—	—	0,08
ЭВЛ	99,95	1,1—1,4	—	—	—	0,05
ЭВИ-1	99,89	—	1,5—2,3	—	—	0,11
ЭВИ-2	99,95	—	2,0—3,0	—	0,01	0,05
ЭВИ-3	99,95	—	2,5—3,5	—	0,01	0,05
ЭВТ-15	99,91	—	—	1,5—2,0	—	0,09

Примечания:

1. Указанные в таблице массовые доли окиси лантана, окиси иттрия, двуокиси тория и тантала входят в массовую долю вольфрама.

2. Для марки ЭВЛ никель в сумму примесей не входит.

3.2. На поверхности электродов не должно быть раковин, расслоений, трещин, окислов, остатков технологических смазок, посторонних включений и загрязнений.

На поверхности электродов, обработанных бесцентровым шлифованием до размеров, указанных в табл. 2, не допускаются поперечные риски от шлифования глубиной более половины предельного отклонения на диаметр.

3.3. Поверхность электродов, изготовленных волочением, должна быть очищена от окислов, технологических смазок и прочих загрязнений химической обработкой (травлением).

### С. 3 ГОСТ 23949—80

На поверхности электродов не допускаются следы волочения глубиной более половины допуска на диаметр.

3.4. Неравномерность диаметра по длине электродов и овальность не должны быть более предельных отклонений на диаметр.

3.5. Электроды должны быть прямыми. Непрямолинейность электродов не должна быть более 0,25 % длины.

3.6. Торцы электродов должны иметь прямой срез. Не допускаются на торцевом срезе электродов сколы величиной более предельного отклонения на диаметр.

3.7. Внутренние расслоения и трещины не допускаются.

## 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Электроды принимают партиями. Партия должна состоять из электродов, изготовленных из шихты одного приготовления, и оформлена одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование и марку продукта;

номер партии;

результат химического анализа;

дату изготовления;

массу партии и количество мест в партии;

обозначение стандарта.

Документ о качестве вкладывают в ящик № 1.

Масса партии не должна быть более 1300 кг.

4.2. Для определения активирующих присадок отбирают три-пять сваренных или спеченных штабиков от каждой партии.

Определение примесей проводит предприятие-изготовитель на каждой партии вольфрамового порошка на выборке по ГОСТ 20559—75.

4.3. Проверку соответствия электродов пп. 2.1, 3.2—3.7 проводят на каждом электроде.

4.4. При получении неудовлетворительных результатов по химическому составу по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

## 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

### 5.1. Отбор и подготовка проб

5.1.1. Для определения активирующих присадок от выборки отбирают три-пять штабиков, отбивают кусочки массой 30—50 г и истирают их в механической ступке.

Полученный порошок подвергают магнитной сепарации.

5.2. Содержание примесей алюминия, железа, кремния, молибдена, кальция, никеля определяют по ГОСТ 14339.5—91.

Содержание активирующих присадок (двуокиси тория, лантана, иттрия) определяют по методикам, изложенным в приложении.

Содержание вольфрама определяют по разности 100 % и суммы содержания примесей.

5.3. Геометрические размеры, равномерность диаметра по длине и овальность электродов проверяют микрометром по ГОСТ 6507—90 или штангенциркулем по ГОСТ 166—89, а также линейкой по ГОСТ 427—75.

5.4. Качество поверхности электродов проверяют визуально. При разногласии в оценке качества применяют оптические средства и измерительный инструмент.

5.5. Прямолинейность электродов проверяют с помощью шупа по ТУ 2—034—225—87 на ровной металлической плите по ГОСТ 10905—86.

5.6. Проверку отсутствия внутренних расслоений и трещин проводят с помощью токовихревого дефектоскопа.

## 6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Каждый электрод должен быть маркирован в соответствии с табл. 4.

Электроды диаметром 3,0 мм и более допускается маркировать снятием фасок 1 мм × 45° или рисок.

Маркировка должна быть нанесена на одном из концов электрода.

Маркировка может быть нанесена на торец в виде полосы или точки на поверхности у торца на длине 5—10 мм.

Таблица 4

Марка	Цвет
ЭВЧ	Не маркируется
ЭВЛ	Черный
ЭВИ-1	Синий
ЭВИ-2	Фиолетовый
ЭВИ-3	Зеленый
ЭВТ-15	Красный

Цветную маркировку рекомендуется выполнять нитролаком НЦ-62 по нормативно-технической документации.

6.2. Электроды одной марки, одного диаметра должны укладываться в коробки из картона с ложементами из пенопласта, гофрированной или прессованной плотной бумаги.

6.3. На каждую коробку с электродами наклеивают ярлык, содержащий:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

наименование продукта;

условное обозначение продукта;

количество, шт.;

номер партии;

дату выпуска;

вид маркировки;

штамп технического контроля.

6.4. Коробки с электродами упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 2991—85 тип 1 или 2, выложенные внутри упаковочной водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828—89. Оставшийся свободный объем ящика плотно заполняют упаковочной бумагой или ватой по ГОСТ 5679—91.

Масса ящика брутто — не более 40 кг.

6.5. Маркировку ящика проводят по ГОСТ 14192—96 с нанесением дополнительных данных: наименования, марки, размеров электродов;

номера партии;

даты упаковки;

массы нетто.

6.6. Упакованные электроды транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

При транспортировке укладка ящиков должна предупреждать их перемещения, механические повреждения упаковки и электродов, попадание влаги.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов — по группе Ж ГОСТ 15150—69.

6.7. Хранить электроды следует в упаковке, предусмотренной п. 6.4, по группе условий хранения Л ГОСТ 15150—69.

## 1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДИ ЛАНТАНА

Метод устанавливает определение оксидов лантана в лантанированных сварных вольфрамовых электродах.

**1.1. Сущность метода**

Метод основан на отделении лантана от вольфрама растворением предварительно окисленного и прокаленного испытуемого образца до вольфрамового ангидрида ( $WO_3$ ) в растворе углекислого натрия.

При этом лантан, находящийся в вольфраме в виде  $La_2O_3$ , выпадает в осадок, а растворимую форму лантана доосаждают аммиаком в виде  $La(OH)_3$ .

Осадок отфильтровывают, растворяют в соляной кислоте и вновь осаждают весь лантан аммиаком в виде  $La(OH)_3$ , который отфильтровывают, промывают и прокаляют до  $La_2O_3$ .

Погрешность метода при массовой доле оксидов лантана от 1 % до 3 % составляет 0,1 % при массовой доле оксидов лантана менее 1 %—0,05 %.

**1.2. Реактивы**

Натрий углекислый кристаллический по ГОСТ 84—76, 30 %-ный раствор.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, 25 %-ный раствор.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, плотность 1,12 г/см<sup>3</sup>.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

**1.3. Подготовка проб**

Вольфрамовый ангидрид предварительно прокаляют в муфельной печи при 700—750 °С в течение 1,5—2 ч.

Вольфрамовый порошок, пробу от электрода или электрода окисляют до ангидрида прокалыванием в муфельной печи при температуре 700—750 °С. При этом образец насыпают в фарфоровый тигель на 1/3 его высоты и ставят в муфель при 400—500 °С на 1,5—2 ч, а затем повышают температуру до 700—750 °С и выдерживают тигель до полного окисления порошка (~3 ч).

Для равномерного окисления вольфрама тигель два-три раза вынимают из печи и образец перемешивают.

**1.4. Проведение анализа**

2—3 г вольфрамового ангидрида помещают в стакан на 150—200 см<sup>3</sup>, приливают 50—70 см<sup>3</sup> раствора углекислого натрия и растворяют при нагревании.

После растворения вольфрамового ангидрида раствор разбавляют дистиллированной водой до объема ~100 см<sup>3</sup>, прибавляют 20—30 см<sup>3</sup> раствора аммиака, стакан помещают на электрическую баню и дают осадку скоагулировать. Осадок фильтруют через фильтр — «белая лента» с адсорбентом, промывают теплым 5 %-ным раствором аммиака; фильтр с осадком помещают в стакан, в котором велось осаждение, добавляют 15—20 см<sup>3</sup> соляной кислоты и нагревают содержимое стакана до полного растворения осадка и моцерации фильтра.

Содержимое стакана разбавляют дистиллированной водой до 80—100 см<sup>3</sup>, бумажную массу отфильтровывают, два-три раза промывают подкисленной горячей водой, соединяя промывные воды с основным фильтратом.

Фильтрат нейтрализуют раствором аммиака по лакмусу, после чего приливают еще 15—20 см<sup>3</sup> аммиака.

Осадок  $La(OH)_3$  дают скоагулировать, затем его фильтруют через фильтр — «белая лента» с адсорбентом. Осадок промывают горячей водой, в которую добавлено несколько капель раствора аммиака до отрицательной реакции на  $Cl$  (проба с  $AgNO_3$  и  $HNO_3$ ).

Промытый осадок с фильтром помещают в предварительно прокаленный и взвешенный фарфоровый тигель, озольют и прокаляют в муфельной печи при температуре 700—750 °С до постоянной массы.

**1.5. Обработка результатов**

Массовую долю оксидов лантана в процентах вычисляют по формуле

$$La_2O_3 = \frac{m}{m_1 \cdot 0,7931} \cdot 100,$$

где  $m$  — масса осадка, г;

$m_1$  — масса навески вольфрамового ангидрида ( $WO_3$ ), г;

0,7931 — коэффициент пересчета с вольфрамового ангидрида на вольфрам.

**П р и м е ч а н и е.** Прокаленный осадок оксидов лантана содержит оксид железа, количество которой очень мало по сравнению с количеством оксидов лантана, поэтому массой оксидов железа можно пренебречь.

Если же требуется определение чистой оксидов лантана, то прокаленный осадок растворяют в соляной кислоте, колориметрируют железо и по разности определяют массу оксидов лантана.

## 2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДИ ИТТРИЯ

Метод устанавливает определение оксидов иттрия в иттрированных сварных вольфрамовых электродах.

### 2.1. Сущность метода

Метод основан на отделении иттрия от вольфрама растворением испытуемого образца во фтористоводородной кислоте с добавлением азотной кислоты.

При массовой доле оксидов иттрия от 1 до 3 % погрешность метода составляет 4—5 %.

### 2.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Шкаф сушильный, обеспечивающий нагрев до температуры  $(150 \pm 50)$  °С.

Печь муфельная с термопарой, обеспечивающая нагрев до температуры  $(1100 \pm 50)$  °С.

Чашки и тигли платиновые — ГОСТ 6563—75.

Посуда лабораторная фарфоровая — ГОСТ 9147—80.

Кислота фтористоводородная (плавиковая кислота) — по ГОСТ 10484—78.

Кислота азотная — ГОСТ 4461—77.

Аммиак водный — ГОСТ 3760—79, разбавленный 1:1.

Воронки полиэтиленовые.

Вода дистиллированная — ГОСТ 6709—72.

Спирт этиловый ректификованный — ГОСТ 5962—67\*.

Бумага фильтровальная лабораторная — ГОСТ 12026—76.

### 2.3. Подготовка проб

Образцы иттрированного вольфрама очищают от возможного загрязнения промыванием их несколько раз спиртом и последующей сушкой в сушильном шкафу при температуре 50—70 °С в течение 10 мин.

Подготовленные образцы хранят в стеклянных бюксах или пробирках с притертыми пробками.

### 2.4. Проведение анализа

Навеску массой 1 г помещают в платиновую чашку вместимостью 100 см<sup>3</sup>, прибавляют 25—30 см<sup>3</sup> плавиковой кислоты и осторожно по каплям добавляют азотную кислоту до растворения металла.

После полного растворения вольфрама и прекращения выделения оксидов азота в чашку добавляют 30 см<sup>3</sup> воды, нагретой до температуры 80—90 °С.

Раствору с осадком дают отстояться в течение 1 ч, после чего фильтруют через полиэтиленовую воронку.

Перед фильтрованием на фильтр помещают небольшое количество адсорбента.

После перенесения осадка на фильтр дно чашки обтирают кусочком мокрого фильтра и все содержимое на нем сливают на фильтр горячей водой. Затем осадок промывают пять-шесть раз горячим раствором аммиака (60—70 °С) и еще два-три раза горячей водой.

Промытый осадок переносят в предварительно взвешенный фарфоровый тигель, высушивают в сушильном шкафу при температуре 100—150 °С, а затем прокалывают в муфельной печи при температуре 650—700 °С до постоянной массы и взвешивают в виде оксидов иттрия.

### 2.5. Обработка результатов

Массовую долю оксидов иттрия в процентах вычисляют по формуле

$$Y_2O_3 = \frac{m}{m_1} \cdot 100,$$

где  $m$  — масса прокаленного остатка, г;

$m_1$  — масса навески образца, г.

## 3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДВУОКСИДИ ТОРИЯ

Метод устанавливает определения двуокиси тория в торированных сварных вольфрамовых электродах.

### 3.1. Сущность метода

Метод основан на образовании осадка  $ThF_4 \cdot 4H_2O$  при растворении образца в смеси фтористоводородной и азотной кислот.

Погрешность метода при массовой доле двуокиси тория от 1,5 % до 2 % составляет 0,1 %.

### 3.2. Реактивы

Кислота фтористоводородная (плавиковая) — ГОСТ 10484—78.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, разбавленный 1:1.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

### 3.3. Подготовка проб

Образцы кипятят в течение нескольких минут в растворе щелочи до полного снятия оксидов с поверхности, промывают в дистиллированной воде и сушат в сушильном шкафу.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51652—2000.

#### 3.4. Проведение анализа

Навеску массой 1—2 г помещают в платиновую чашку вместимостью 100 см<sup>3</sup>, прибавляют 25—30 см<sup>3</sup> плавиковой кислоты и осторожно по каплям прибавляют азотную кислоту.

После полного растворения вольфрама и прекращения выделения окислов азота в чашку добавляют 30 см<sup>3</sup> горячей воды. Раствору с осадком окиси тория дают отстояться в течение 1 ч, после чего фильтруют через каучуковую, винилпластовую или платиновую воронку.

Перед фильтрованием на фильтр помещают небольшое количество адсорбента.

После перенесения осадка на фильтр дно чашки обтирают кусочком мокрого фильтра и обмывают чашку горячей водой. Когда осадок окиси тория полностью перенесен на фильтр, его несколько раз промывают горячей водой, а затем пять-шесть раз горячим раствором аммиака и еще два-три раза горячей водой.

Влажный фильтр переносят в предварительно взвешенный до постоянной массы фарфоровый или платиновый тигель, озоляют, прокаливают при температуре 750—800 °С и взвешивают.

Одновременно проводят контрольный опыт со всеми реактивами.

#### 3.5. Обработка результатов

Массовую долю двуокиси тория в процентах вычисляют по формуле

$$\text{ThO}_2 = \frac{(m - m_1)}{m_2} \cdot 100,$$

где  $m$  — масса осадка ThO<sub>2</sub>, г;

$m_1$  — масса осадка в контрольном опыте, г;

$m_2$  — масса навески образца, г.

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 29.09.2004. Подписано в печать 15.10.2004. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,75.  
Тираж 90 экз. С 4203. Зак. 908.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

Плр № 080102